

## Жидкое стекло «WEGO»

<b>Тип</b>	Жидкое стекло натриевое
<b>Область применения</b>	Для склеивания: изделий из дерева, бумаги, картона, стекла, фарфора, кожи, тканей.



### Технические характеристики

<b>Применение</b>	<p>Для склеивания: изделий из дерева, бумаги, картона, стекла, фарфора, кожи, тканей.</p> <p>Применяется при изготовлении кислото-упорных, огнестойких и огнеупорных силикатных масс, в качестве добавки к цементным и штукатурным растворам, бетонной кладке для уплотнения, увеличения прочности и водостойкости.</p> <p>Прежде всего, необходимо очистить всю поверхность от ненужных элементов вроде пыли, облупившейся краски, старой шпаклевки, различной грязи. После этого можно производить нанесение. Наносить жидкое стекло следует тонким слоем и очень аккуратно на одну из склеиваемых поверхностей, после чего сильно прижать их друг к другу. Если температура окружающей среды около <math>+20^{\circ}\text{C}</math>, а влажность – 75%, то через 24 часа происходит полное высыхание, а первичное в период от полчаса до 3 часов.</p>
<b>Хранение</b>	в герметично закрытой таре при температурах в диапазоне от $-30^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$ . Может выдерживать пять циклов замораживания-размораживания. Все свойства после оттаивания полностью соответствуют необходимым нормам. Дождитесь полного размораживания при комнатной температуре, обычно это занимает не более 24 часов.
<b>Срок годности</b>	12 месяцев.