

## Водно-дисперсионная краска «WERDEN» ФАСАДНАЯ



<b>Тип</b>	Водно-дисперсионная краска
<b>Область применения</b>	Краска фасадная используется для покраски поверхностей из бетона, кирпича и иных материалов. Применяется в ходе внутренних и внешних отделочных работ для помещений с высокой влажностью, а также для зданий, которые испытывают высокие ежедневные нагрузки.

### Технические характеристики

<b>Нанесение</b>	Следует тщательно подготовить поверхность перед покраской, для чего нужно удалить с нее всю грязь, старую краску, жир, масляные пятна и т.д. Основа должна быть сухой, чистой и ровной, с матовой поверхностью для удобного нанесения краски. Если поверхность глянцевая, то для достижения матовой поверхности необходимо выполнить шлифование. После этого необходимо провести грунтование, специалисты рекомендуют к использованию грунтовку «WERDEN» для наружных и внутренних работ». Прежде чем применять краску фасадную, ее нужно перемешать вручную и только после этого производить покраску. Краску можно наносить кистью, а также с помощью краскопульты или валика. Не рекомендуется разбавлять краску, но в случае такой необходимости воду нужно добавлять до 5% от массы краски. Обычно наносят 1 или 2 слоя краски, давая каждому слою примерно 1 час на то, чтобы высохнуть. Количество наносимых слоев зависит от качества подготовленной поверхности. Финишный слой наносится неразбавленной краской. Краска нормально высыхает за час, если температура воздуха составляет +20°C, а влажность не превышает 70%. После завершения процедуры покраски необходимо сразу вымыть инструмент и все, что было испачкано краской.
<b>Высыхание</b>	от 3 часов при толщине слоя 1мм при температуре +20°C и относительной влажности не более 70%.
<b>Расход</b>	100-450гр на м <sup>2</sup> поверхности при нанесении в 1 слой в зависимости от впитывающей способности основания.
<b>Технические показатели</b>	<p>Массовая доля нелетучих веществ, 53-59 %</p> <p>pH краски 7,5-9,5</p> <p>Укрывистость высушенной пленки, 150 г/м<sup>2</sup></p> <p>Стойкость к статическому воздействию воды, при температуре (20 ± 2) °C, 24 ч</p> <p>Морозостойкость краски, 5 количество циклов</p> <p>Степень перетира, 60 мкм</p> <p>Время высыхания (20 ± 2) °C, 3 ч</p>
<b>Хранение</b>	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
<b>Срок годности</b>	12 месяцев.